



0086



Björgun ehf. - Sævarhöfða 33 - 110 Reykjavík

08

0086-CPD-543220


ÍST EN 12620

Steinefni í steinsteypu

<b>Vöruheiti</b>		<b>Perlumöl</b>
Náma		Kollafjörður
<b>Kornastærð</b>	d/D	2/16
<b>Kornastærðardreifing</b>	G <sub>C</sub>	G <sub>C</sub> 90/15 G <sub>T</sub> 17,5
<b>Kornarúmþyngd</b>		2700 Mg/m <sup>3</sup>
<b>Hreinleiki</b>		
Magn fínefna		f <sub>1,5</sub>
Gæði fínefna		Ekki skaðleg, sbr. viðauka D d)
<b>Kleyfnistuðull</b>	FI	FI <sub>15</sub>
<b>Styrkleikapróf</b>	LA	LA <sub>20</sub>
<b>Shape index</b>	SI	Ekki skilgreint
<b>Skeljainnihald</b>	SC	SC <sub>10</sub>
<b>Efnafræðilegir eiginleikar</b>		
Vatnsleysanlegt klóríð		0,10%
Sýruleysanlegt súlfat		AS <sub>0,2</sub>
Heildar brennisteinn		0,4%
<b>Mettivatn</b>		3,0%
<b>Frostþol í 1% NaCL</b>	F	F <sub>4</sub>
<b>Óvirkt skv. Byggingarreglugerð lið 131.3</b>		
<b>Dæmigerð gildi</b>		<b>Lýsing (berggerð - ummyndunarstig)</b>
		40% Basalt-ferskt/lítt ummyndað
		10% Basalt-nokkuð ummyndað
		4% Basalt-mjög ummyndað
		40% Basaltgler
		< 1% Díabas, ummyndað
		< 2% Líparít
		< 1% Setberg
		10% Skeljabrot

**Kornastærðardreifing steypuefnis**

Möskvastærð sigta (mm)	0,063	0,125	0,250	0,500	1	2	4	8,0	11,2	16,0	22,4
<b>Dæmigerður ferill</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>40</b>	<b>67</b>	<b>94</b>	<b>100</b>



Þær upplýsingar sem koma fram í skjali þessu eru skv. bestu vitund framleiðanda.

Framleiðandi áskilur sér rétt til breytinga án fyrirvara. Öll töluleg gildi eru leiðbeinandi og dæmigerð fyrir efnið

Útg: 3. mars 2009