

Björgun ehf. - Sævarhöfða 33 - 110 Reykjavík

STEINEFNI

Vöruheiti

Náma

Kornastærð

Efnafræðilegir eiginleikar

Vatnsleysanlegt klóríð

Umreiknað sem NaCl (salt)

Skeljasandur

Faxaflói

0/8 mm

0,10%

0,16%

Dæmigerð lýsing á berggerð:

Skeljasandur er blanda af skeljabrotum og bergbrotum.

Skeljabrotin eru meira en helmingur efnisins.


Bergbrotin eru að mestu leyti basalt en einnig má ætla að aðrar berggerðir séu til staðar þó í minna mæli sé.

Kornastærðardreifing steypuefnis

Möskvastærð sigta (mm)

Dæmigerður ferill

| 0,063 | 0,125 | 0,250 | 0,500 | 1 | 2 | 4 | 8,0 |
|-------|-------|-------|-------|----|----|----|-----|
| 1 | 1 | 4 | 20 | 61 | 85 | 96 | 100 |



Þær upplýsingar sem koma fram í skjali þessu eru skv. bestu vitund framleiðanda.

Framleiðandi áskilur sér rétt til breytinga án fyrirvara. Öll töluleg gildi eru leiðbeinandi og dæmigerð fyrir efnið.

Útg: 1. 10. 2009